

AKVI SURF O

BESKRIVNING

Enkomponent vattenburen akrylat-grundfärg.

EMISSION KLASSIFICERING

Produkten innehåller ej fri formaldehyd och avger ej någon formaldehyd till omgivningen.

PRODUKT EGENSKAPER OCH ANVÄNDNING OMRÅDEN

- ◆ Vattenburen grundfärg för inomhusbruk.
- ◆ Snabbtorkande grundfärg med god slipbarhet och täckförmåga.
- ◆ Används till målning av dörrar, bygglist, paneler, omlackering av gamla kök etc.

TEKNISKA DATA

Torrhalt Ca 42 volym %, 60 vikt %

Densitet 1,4 kg/liter.

Produkt kod 006 5021

**Teoretisk
Sträckförmåga** Ca 3-5m²/l (100μ).
Verklig sträckförmåga är beroende av applikationsmetod, målningsförhållanden and ytans beskaffenhet.

Lagring (+ 23 °C) 6 månader.

Applicering

Applicerings teknik	Viskositet DIN4
Lågtryckssprutning	40-80 s
Airless	40-80 s

Tork Tider

	20 °C	50 °C	70 °C	IRM
Sliptorr	30-60 min	5-15 min	2-10 min	1-2 min

Tork och tid till övermålningsbarhet är beroende av lokala betingelser som påläggsmängd, temperatur, luftens relativa fuktighet och luftväxling.

Förtunning Vatten alternativt Akviförtunning.

Rengöring Vatten.

**Glans
Färger** SFS 3632/60° 3-10
Vit

AKVI SURF O

APPLICERINGSDETALJER

Applicering	Rör om färgen noga innan användandet. Om nödvändigt, späd med vatten eller Akviförtunning.
Applicerings förutsättningar	Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Temperaturen i lokalen skall vara över 18 °C, relativa luftfuktigheten skall vara under 70%.
VOC	Mängden flyktiga organiska lösningsmedel uppgår till 50±20 g/liter färg.
MSDS	Förpackningen har en etikett med varningssymboler och riskfraser, dessa skall studeras noggrant. Ytterligare information finns på säkerhetsdatabladet. Enbart för professionellt bruk.

eke260104/tmk130104/960 1818