

## AKVI TOP 30

### BESKRIVNING

Vattenburen akrylatfärg.

### EMISSION KLASSIFICERING

Produkten innehåller ej fri formaldehyd och avger ej någon formaldehyd till omgivningen.

### PRODUKT EGENSKAPER OCH ANVÄNDNINGS OMRÅDEN

- ◆ Snabbtorkande färg för inomhusbruk.
- ◆ Används till målning av dörrar, paneler, omlackering av gamla kök etc.

### TEKNISKA DATA

**Torrhalt** 28 volym-%, 39 vikt-% (A-bas).  
29 volym-%, 32 vikt-% (C-bas).

**Densitet** 1,2 kg/liter (A-bas).  
1,0 kg/liter (C-bas).

**Produkt kod** 796-serien

<b>Teoretisk Sträckförmåga</b>	Rekommenderad påläggsmängd		Teoretisk sträckförmåga
	Våt färg 145 g/m <sup>2</sup>	Teoretisk torr-film 35µm	8-9 m <sup>2</sup> /l

**Lagring (+ 23 °C)** 12 månader.

### Applicering

Applicerings teknik	Viskositet DIN4
Lågtryckssprutning	40-80 s
Airless	40-80 s

	23 °C	50 °C
Sliptorr	30 min	10 min-15 min
Stapeltorr	1-2 h	30-60 min

Tork och tid till övermålningsbarhet är beroende av lokala betingelser som påläggsmängd, temperatur, luftens relativa fuktighet och luftväxling.

### Tork Tider

**Förtunning** Vatten alternativt Akviförtunning.

**Rengöring** Vatten.

**Glans** ISO 2813/60 25 - 35

**Färger** TEMASPEED FONTE brytsystem

# AKVI TOP 30

## APPLICERINGSDETALJER

<b>Applicering</b>	Rör om färgen noga innan användandet. Om nödvändigt späd med vatten eller Akviförtunning.
<b>Applicerings förutsättningar</b>	Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Temperaturen i lokalen skall vara över 18 °C, relativa luftfuktigheten skall vara under 70%.
<b>VOC</b>	Mängden flyktiga organiska lösningsmedel uppgår till 100 g/liter färg. Maximalt VOC innehåll i färdigblandad färg (förtunnad med 10 volym-%) är 135 g/l
<b>MSDS</b>	Förpackningen har en etikett med varningssymboler och riskfraser, dessa skall studeras noggrant. Ytterligare information finns på säkerhetsdatabladet.